



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АНОДЫ КАДМИЕВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1468—90

Издание официальное

468-90
М

БЗ 8—90/692

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

1991



ГОСТ 1468-90, Аноды кадмиевые. Технические условия
Cadmium anodes. Specifications

АНОДЫ КАДМИЕВЫЕ

Технические условия

Cadmium anodes.
Specifications

ГОСТ

1468—90

ОКП 18 3210

Срок действия с 01.01.92
до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и холоднокатаные аноды, применяемые для кадмирования деталей гальваническим способом.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Аноды изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Размеры анодов и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Размеры, мм

Способ изготовления	Толщина		Номинальная	Ширина		Длина		
	номинальная	предельные отклонения		номинальная	предельные отклонения при длине		номинальная	предельные отклонения
					100—500	600—1000		
Холоднокатаные	4,0	—0,5	100—300 (кратная 50 мм)	—5	—10	400—1000 (кратная 100 мм)	—15	
	5,0	—0,5						
	6,0	—0,8						
Горячекатаные	8,0	—0,8	100—300 (кратная 50 мм)	—5	—10	400—1000 (кратная 100 мм)	—15	
	10,0	—1,0						
	12,0	—1,0						
	15,0	—1,5						

Примечание. Теоретическая масса анодов приведена в приложении.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1991

Условные обозначения проставляют по схеме

Аноды	X	ПР	X	X	ГОСТ 1468—90
Способ изготовления							
Форма сечения							
Точность изготовления							
Состояние							
Размеры							
Марка							
Обозначение стандарта							

при следующих сокращениях:

способ изготовления: горячекатаный — Г;
холоднокатаный — Д.
Форма сечения: прямоугольная — ПР

Вместо отсутствующих данных ставится знак X.

Примеры условных обозначений:

Анод холоднокатаный размером $5,0 \times 150 \times 500$ мм из кадмия марки Кд0:

Анод ДПРХХ $5,0 \times 150 \times 500$ Кд0 ГОСТ 1468—90

Анод горячекатаный размером $10 \times 300 \times 500$ мм из кадмия марки Кд1:

Анод ГПРХХ $10 \times 300 \times 500$ Кд1 ГОСТ 1468—90

1.3. Характеристики

1.3.1. Аноды изготавливают из кадмия марок Кд0 и Кд1 с химическим составом по ГОСТ 1467.

1.3.2. Поверхность анодов должна быть без раковин, трещин, плен и свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр.

1.3.3. Аноды должны быть ровно обрезаны.

1.3.4. Характеристики базового исполнения

1.3.4.1. Толщина, ширина, длина анодов и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в п. 1.2.1.

1.3.4.2. На поверхности допускаются дефекты (царапины, вмятины, забоины и уколы), не выводящие аноды при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине, а также цвета побежалости.

1.3.4.3. Косина реза не должна выводить аноды за предельные отклонения по ширине и длине.

1.3.5. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя

1.3.5.1. Требования к качеству поверхности устанавливают по образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.3.6. *Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию потребителя и изготовителя*

1.3.6.1. Аноды допускается изготавливать промежуточных толщин с предельными отклонениями для следующей большей толщины, приведенной в табл. 1.

1.3.6.2. Аноды допускается изготавливать других размеров по ширине и длине, при этом предельные отклонения по ширине и длине и требования к качеству поверхности устанавливаются по согласованию с потребителем.

1.3.6.3. Аноды допускается изготавливать с двумя необрезанными кромками.

1.4. Маркировка

1.4.1. На каждом аноде должны быть выбиты или не смываемой водой краской указаны:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марка кадмия;

толщина анода;

штамп технического контроля;

номер партии.

1.5. Упаковка

1.5.1. Аноды транспортируют в контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 15102 без упаковывания.

По требованию потребителя аноды упаковывают в ящики типа III по ГОСТ 2991 или ТУ 48—21—777 (тип 1—1).

По согласованию изготовителя с потребителем допускается применять другие ящики по нормативно-технической документации, по прочности не уступающие перечисленным выше и обеспечивающие сохранность качества продукции в соответствии с ГОСТ 26838 и ГОСТ 21140.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты массой до 1250 кг проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 26663. Габаритные размеры пакетов по ГОСТ 24597. Формирование пакетов осуществляется на поддонах по ГОСТ 9557 или без поддонов с использованием деревянных брусков размерами 50×50 мм. Для связки используют проволоку по ГОСТ 3282, ленту по ГОСТ 3560 или другие способы и средства формирования пакетов по нормативно-технической документации с учетом требований ГОСТ 26663, ГОСТ 21650, ГОСТ 23238.

1.5.2. Упаковывание анодов для районов Крайнего Севера и приравненные к ним районы по ГОСТ 15846 по группе «Металлы и металлические изделия».

1.5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бойтесь сырости».

1.5.4. На каждом грузовом месте должны быть нанесены:
товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
масса брутто, нетто;
штамп технического контроля;
условное обозначение анода.

2. ПРИЕМКА

2.1. Аноды принимают партиями не более 3000 кг. Партия должна состоять из одной марки кадмия, одного размера и одного сечения, одной точности изготовления и сопровождаться документом о качестве, содержащим:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение анодов;
номер партии;
массу партии нетто.

2.2. Для контроля качества поверхности и размеров анодов применяют одноступенчатый нормальный план выборочного контроля по альтернативному признаку в соответствии с ГОСТ 18242, с приемочным уровнем дефектности 2,5%. План выборочного контроля приведен в табл. 2. Отбор анодов в выборку осуществляют «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321.

Таблица 2

Количество анодов в партии, шт.	Количество контролируемых анодов, шт.	Браковочное число
6—50	5	1
51—150	20	2
151—280	32	3
281—500	50	4
501—1200	80	6
1201—3200	125	8

Примечание. Если объем партии не превышает 5 анодов, то проверке подвергают каждый анод партии.

Партия бракуется, если количество дефектных анодов в выборке, не соответствующих требованиям табл. 1 и п. 1.3.4.2, больше или равно браковочному числу, приведенному в табл. 2.

Допускается изготовителю контроль качества поверхности и размеров анодов проводить в процессе изготовления при условии обеспечения соответствия качества анодов требованиям настоящего стандарта.

Допускается изготовителю при получении неудовлетворительного результата контролировать каждый анод партии.

2.3. Для определения химического состава отбирают три анода или три ящика от партии. От каждого отобранного ящика берут по одному аноду. Допускается изготовителю проводить отбор проб от расплавленного металла.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов химического анализа по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Осмотр поверхности анодов проводят без применения увеличительных приборов. Контроль качества поверхности анодов проводят с заданной вероятностью 97,5% ($AQL=2,5\%$).

3.2. Толщину анодов измеряют на расстоянии не менее 15 мм от края и не менее 100 мм от вершины угла анода штангенциркулем по ГОСТ 166. Ширину и длину анодов измеряют измерительной линейкой по ГОСТ 427.

Контроль размеров анодов проводят с заданной вероятностью 97,5% ($AQL=2,5\%$).

3.3. Для определения химического состава от каждого отобранного анода берут по одной пробе. Отбор проб проводится по ГОСТ 24231.

Анализ химического состава анодов проводят по ГОСТ 12072,0 — ГОСТ 12072,10 или по ГОСТ 17262,1 или другими методами, не уступающими по точности указанным. При возникновении разногласий в оценке химического состава анализ проводят по ГОСТ 12072,0—12072,10.

3.4. Косину реза определяют в соответствии с ГОСТ 26877.

3.5. Допускается применять другие методы испытаний, обеспечивающие необходимую точность. При возникновении разногласий в определении показателя контроль проводят методом, указанным в стандарте.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Аноды транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида; по железной дороге мелкими или повагонными отправками.

4.2. Аноды хранят в крытых помещениях, исключающих попадание на них активных химических веществ. Аноды должны быть защищены от механических повреждений. При соблюдении этих условий свойства анодов не меняются.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА

Толщина анода, мм	
4,0	
5,0	
6,0	
8,0	
10,0	
12,0	
15,0	

Теоретическая масса вычислена по номинальному значению с учетом полей предельных отклонений.

При вычислении теоретической массы анода использована плотность кадмия 8,64 кг/дм³.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. М. Лейбов, канд. техн. наук; В. В. Гузеева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.10.90 № 2672

3. ВЗАМЕН ГОСТ 1467—71

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дано ссылака	Номер пункта
ГОСТ 166—89	3.2
ГОСТ 427—75	3.2
ГОСТ 1467—77	1.3.1
ГОСТ 2991—85	1.5.1
ГОСТ 3282—74	1.5.1
ГОСТ 3560—73	1.5.1
ГОСТ 9557—87	1.5.1
ГОСТ 12072.0-79 —	
ГОСТ 12072.10-79	3.3
ГОСТ 14192—77	1.5.4
ГОСТ 15102—75	1.5.1
ГОСТ 15846—79	1.5.2
ГОСТ 17262.1—78	3.3
ГОСТ 18242—72	2.2
ГОСТ 18321—73	2.2
ГОСТ 18477—79	1.5.5
ГОСТ 21140—88	1.5.1
ГОСТ 21650—76	1.5.1
ГОСТ 23238—78	1.5.1
ГОСТ 24231—80	3.3
ГОСТ 24597—81	1.5.1
ГОСТ 26663—85	1.5.1
ГОСТ 26877—86	3.4
TU 48—21—777—85	1.5.1

Редактор *И. В. Виноградская*Технический редактор *Г. А. Терехинкина*Корректор *Л. В. Смицарчук*

Сдано в наб. 14.11.90 Подп. в печ. 15.01.91 0,5 усл. ш. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,45 уч.-изд. л.
Тир. 7000 Цена 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Дарюс и Гирено, 39. Зак. 1750.