

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ****Метод определения влаги****ГОСТ**Chrysotile asbestos. Method for determination  
of moisture content**25984.4—83****ОКСТУ 2509****Дата введения 01.01.85**

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли влаги в хризотиловом асбесте (далее — асбесте).

Сущность метода заключается в высушивании асбеста в сушильном шкафу при температуре  $(110 \pm 10)^\circ\text{C}$  до постоянной массы.

**1. ОТБОР ПРОБ**

1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания — по ГОСТ 25983—83.

**2. АППАРАТУРА**

Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,1 г.

Эксикатор.

Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим температуру нагрева  $(110 \pm 10)^\circ\text{C}$ .

**3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ**

3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.

3.2. Навеску асбеста массой 50 г помещают в сушильный шкаф и высушивают при температуре  $(110 \pm 10)^\circ\text{C}$  до постоянной массы. Затем пробу охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю влаги ( $W$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$W = \frac{m - m_1}{m} \cdot 100,$$

где  $m$  — масса навески асбеста до высушивания, г;

$m_1$  — масса навески асбеста после высушивания, г.

4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5 %.

4.3. Если расхождение между результатами параллельных определений превышает приведенную величину, испытания повторяют.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последних определений.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР**

### РАЗРАБОТЧИКИ

Б. А. Половнев, А. М. Маркелова, Л. Т. Казарович, Р. Я. Комарова, И. П. Козырина, Н. Г. Мананикова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. № 5642**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 12871—67 в части п. 3.7**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25983—83	1.1

**5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации № 4 от 21.10.93**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1994 г.**