

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫЕ БУТАДИЕНОВЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЙ НЕРАСТВОРИМОГО ПОЛИМЕРА

Издание официальное

ВЗ 4—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**КАУЧУКИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫЕ
БУТАДИЕНОВЫЕ****Метод определения наличия механических включений
и включений нерастворимого полимера****ГОСТ
19920.7—74***Stereoregular butadiene synthetic rubbers. Method for determination
of presence of mechanical inclusions and insoluble polymer impurities

ОКСТУ 2209

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 июля 1974 г. № 1689
дата введения установлена 01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта от 28.11.91 № 1834

Настоящий стандарт распространяется на бутадиеновые стереорегулярные синтетические
каучуки и устанавливает метод определения наличия механических включений и включений
нерастворимого полимера.Сущность метода заключается в визуальном просмотре тонкой вальцованной шкурки каучука.
Наличие крупных механических включений определяют визуально до вальцевания навески.
(Измененная редакция, Изм. № 2).**1. АППАРАТУРА**Вальцы лабораторные по ГОСТ 27109—86 (1-й вариант). Точность установления величины
зазора между валками проверяют по ГОСТ 27109—86;
весы лабораторные по ГОСТ 24104—88, 3-го класса с наибольшим пределом взвешивания 1 кг;
толщиномер по ГОСТ 11358—89;
термопара лучковая градуировки ХК, предел измерения от 0 до 150 °С, класс точности 2,5.
Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).**2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ**Пробу для испытаний массой (200 ± 1) г готовят из проб каучука, отобранных по ГОСТ 27109—86
вальцеванием в течение 1 мин при температуре поверхности валков (35 ± 5) °С и зазоре между
валками $(0,25 \pm 0,05)$ мм.

Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯПолученную тонкую шкурку просматривают в проходящем свете. Наличие механических
включений определяют визуально.За результат испытания принимают наличие или отсутствие механических включений и
включений нерастворимого полимера.

Разд. 3. (Введен дополнительно, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (июль 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1979 г., сентябре 1992 г.
(ИУС 2—80, 12—92)© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2000

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 22.06.2000. Подписано в печать 22.08.2000. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,23.
Тираж 100 экз. С 5681. Зак. 746.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102